

Handelsname	Emsodur GV
Hersteller	Emsodur AG Industriepark Vial 2 CH-7013 Domat/Ems Tel.: +41 81 632 80 11
Farbe	gemäss Produktebezeichnung
Form	kubisch, zylindrisch (gemäss Produktebezeichnung)
Standardgrössen	0.75mm 1.00mm 1.50mm
Lagerbeständigkeit	unbegrenzt, wenn trocken und kühl gelagert
Physikalische Eigenschaften	
Dichte	1.30-1.40 g/cm ³
Schüttdichte	0.60-0.80 kg/l (je nach Grösse)
Härte	83 Shore-D 110 Rockwell 3 Mohs
Wasseraufnahme	3 % (23°C/50 % r.F. ISO 62)
Chemische Eigenschaften	
Zusammensetzung	Polyamid 6, Additive
pH-Wert bei 250 g/l H ₂ O, 20°C	-
Aschegehalt	-
Thermische Eigenschaften	
Flammpunkt	-
Schmelzpunkt	215 – 225 °C
Siedepunkt	-