

Handelsname	Emsodur LT	
Hersteller	Emsodur AG Industriepark Vial 2 CH-7013 Domat/Ems Tel.: +41 81 632 80 11	
Farbe	gemäss Produktebezeichnung	
Form	kubisch, zylindrisch (gemäss Produktebezeichnung)	
Standardgrössen	0.40mm	1.20mm
	0.50mm	1.50mm
	0.75mm	2.00mm
	1.00mm	
Lagerbeständigkeit	unbegrenzt, wenn trocken und kühl gelagert	
Physikalische Eigenschaften		
Dichte	1.20 g/cm ³	
Schüttdichte	0.55-0.75 kg/l (je nach Grösse)	
Härte	65 Rockwell	
Wasseraufnahme	0.17% (23°C/50 % r.F. ISO 62)	
Chemische Eigenschaften		
Zusammensetzung	Polycarbonat, Additive <1%	
pH-Wert bei 250 g/l H ₂ O, 20°C	-	
Aschegehalt	max. 1%	
Thermische Eigenschaften		
Flammpunkt	-	
Schmelzpunkt	150°C	
Siedepunkt	-	
Formbeständigkeit	+ 130°C bis -170°C	