

Handelsname	<b>Emsodur Micro</b>
Hersteller	Emsodur AG Industriepark Vial 2 CH-7013 Domat/ Ems Tel.: +41 81 632 80 11
Farbe	gemäss Produktebezeichnung
Form	Granulat unregelmässig
Standardgrössen	0.160 – 0.360mm
Lagerbeständigkeit	unbegrenzt, wenn trocken und kühl gelagert

## Physikalische Eigenschaften

Dichte	1.14 g/cm <sup>3</sup>
Schüttdichte	0.40-0.60 kg/l (je nach Grösse)
Härte	67 Shore-D 96 Rockwell 2-3 Mohs
Wasseraufnahme	3 % (23°C/50 % r.F. ISO 62)

## Chemische Eigenschaften

Zusammensetzung	Polyamid 6, Additive <1%
pH-Wert bei 250 g/l H <sub>2</sub> O, 20°C	-
Aschegehalt	max. 1%

## Thermische Eigenschaften

Flammpunkt	-
Schmelzpunkt	215 – 225 °C
Siedepunkt	-