

Handelsname	Emsodur N
Hersteller	Emsodur AG Industriepark Vial 2 CH-7013 Domat/Ems Tel.: +41 81 632 80 11
Farbe	gemäss Produktebezeichnung
Form	kubisch, zylindrisch (gemäss Produktebezeichnung)
Standardgrössen	0.20mm 1.00mm 0.30mm 1.20mm 0.40mm 1.50mm 0.50mm 2.00mm 0.75mm
Lagerbeständigkeit	unbegrenzt, wenn trocken und kühl gelagert

Physikalische Eigenschaften

Dichte	1.14 g/cm ³
Schüttdichte	0.50-0.70 kg/l (je nach Grösse)
Härte	67 Shore-D 96 Rockwell 2-3 Mohs
Wasseraufnahme	3 % (23°C/50 % r.F. ISO 62)

Chemische Eigenschaften

Zusammensetzung	Polyamid 6, Additive <1%
pH-Wert bei 250 g/l H ₂ O, 20°C	-
Aschegehalt	max. 1%

Thermische Eigenschaften

Flammpunkt	-
Schmelzpunkt	215 – 225 °C
Siedepunkt	-