

Handelsname	Emsodur S
Hersteller	Emsodur AG Industriepark Vial 2 CH-7013 Domat/Ems Tel.: +41 81 632 80 11
Farbe	gemäss Produktebezeichnung
Form	kubisch, zylindrisch (gemäss Produktebezeichnung)
Standardgrössen	0.75mm 1.00mm 1.50mm
Lagerbeständigkeit	unbegrenzt, wenn trocken und kühl gelagert
Physikalische Eigenschaften	
Dichte	1.01 g/cm ³
Schüttdichte	0.40-0.60 kg/l (je nach Grösse)
Härte	70 MPa
Wasseraufnahme	1.5 % (23°C/50 % r.F. ISO 62)
Chemische Eigenschaften	
Zusammensetzung	Polylauryllactam, Additive <1%
pH-Wert bei 250 g/l H ₂ O, 20°C	-
Aschegehalt	max. 1%
Thermische Eigenschaften	
Flammpunkt	-
Schmelzpunkt	190 °C
Siedepunkt	-